



## Technický list 06.11 Lepidlo na zrkadlá

**Výrobok** Jednozložkové lepidlo na báze SBR kaučuku, vytvrdzujúce odparením neagresívneho rozpúšťadla, vytvárajúce trvale pevný a pružný spoj. Lepidlo nespôsobuje „oslepnutie“ reflexnej odrazovej vrstvy zrkadla.

**Vlastnosti**

- Po vytvrdnutí pružné;
- Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia;
- Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode;
- Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii savý – nesavý a nesavý -nesavý;
- Po vytvrdnutí pretierateľné

**Použitie**

- Lepenie zrkadiel, dekoratívnych a akustických obkladov;
- Lepenie zrkadiel na betón, omietkové steny, keramické obklady, drevotriesku a pod

**Balenie** Kartuša 310 ml  
**Farba** Běžová

### Technické údaje

Základ	-	SBR	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,04	
Viskozita	mPas	370.10 <sup>3</sup>	
Sušina	%	70 ± 3	(3h / 120°C)
Tepelná odolnosť	°C	+15 / +60	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	+15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min	≈ 10 - 15	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Úplné vytvrdnutie	hod	24 – 72	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Prídržnosť	MPa	≥ 1,2	glazovaný povrch / betón
		≥ 1,5	sklo / glazovaný povrch
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Spotreba	g/m <sup>2</sup>	300 - 600	

**Obmedzenie** Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón. Vzhľadom k povahe podkladu a rozmerov zrkadla ( jeho hmotnosti ) a rozdielnej tepelnej rozťažnosti materiálov, zväžiť jeho použitie. Napr. pri lepení veľkoplošných zrkadiel na drevotriesku môže hroziť prehnutie drevotrieskovej dosky držiacej zrkadlo.

**Podklad** Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

**Pokyny** Savé podklady penetrujte Penetračným náterom S-T70. Lepidlo nanášajte v zvislých pásoch (nie v bodoch) na jednu stranu lepeného spoja. Neodporúča sa nanášanie uzavretých obrazcoch, ktoré by umožňovali hromadenie kondenzačnej vlhkosti a jej následné sťaženie odvetranie. Takéto dlhodobé pôsobenie vlhkosti na zadnú stranu zrkadla môže spôsobiť jeho poškodenie. Lepidlo je možné nanášať i zubovou stierkou. Pre okamžitú fixáciu kombinujte s Obojstranne lepiacou páskou Den Braven. Do 10-15min. lepený materiál priložte na podklad a mierne pritlačte na určené miesto. Zrkadlo nechajte zaťažené (podopreté proti pohybu) po celú dobu tuhnutia lepidla (v závislosti

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



## Technický list 06.11 **Lepidlo na zrkadlá**

na savosti podkladu a množstve lepidla).

**Čistenie** Materiál : Perchlorethylén  
Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda.

**Bezpečnosť** Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 06.11»  
**Aktualizácia** Aktualizované dňa: 04.02.2011 Vyhotovené dňa: 02.01.2002

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*